



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Have-uni s.r.o.
www.dlazba.sk

tel.: (048) 4141323
mob.: 0905 - 625 751
mail: info@dlazba.sk



BG-Tesniaca hmota – pre použitie
pri žľaboch s tesniacou drážkou

Odvodňovacie žľaby

BG-Tesniaca hmota

Používa sa pri žľaboch s tesniacou drážkou.



BG Tesniaca hmota štandard

- pre obvyklú oblasť použitia napr. parkoviská

Popis materiálu:

Jednozložkový polymér, trvalo elastická hmota

- doba tuhnutia 24 h / 2 – 3 mm
- teplotná stálosť -40 stupňov +70 stupňov
- spracovateľnosť od +5 stupňov do +40 stupňov

Jednozložkový PRIMER

- spracovateľnosť od +5 stupňov do +40 stupňov

Pokyny pre aplikáciu

Všeobecne:

Z dôvodu nebezpečia znečistenia žľabu pri zabudovaní, je dobré ak tesniacu hmotu aplikujete hneď po uložení odvodňovacích žľabov. Bezpečnostné štrbiny medzi žľabmi musia byť čisté, suché, odmastené a zbavené prachu.

1 Čistenie štrbiny

Vyfúkať kompresorom alebo ručnou pumpou.

Tesniace drážky medzi žľabmi musia byť čisté, suché, odmastené a zbavené prachu.

2 Zavedenie deliaceho pásika (šírka 9 mm)

aby by sme sa vyhli trojitému centrovaniu

** Bei BG-FILCOTEN® žľaby light a tec majú optimalizovanú drážku.*

Nie je potrebné používať vymedzovací pásik.

3 Zavedenie PRIMERu pomocou štetca.

Pri nasledujúcej aplikácii Primeru musí byť predchádzajúca vrstva suchá.

POZOR! Primer má odvetraciu dobu najmenej 30 minút, max. 6 hodín.

4 Zavedenie trvale-elastického tmelu

Pomocou karušovej pištole 450 ml – 600 ml.

Aplikuje sa vhodnou špachtľou a začistí sa dohľadka.

Výpočet spotreby:

Tabuľka na stiahnutie: www.say.bg/dicht.xls

