




# BRADSTONE COBBLE



Technický nákres - výrobné rozmery (mm)

Hrúbka dlažby : 60 mm

BRADSTONE COBBLE dlažba



Vzorový rez dlažby



Skladba jednej vrstvy:

12 x 16 cm - 7 ks

16 x 16 cm - 7 ks

17,5 x 16 cm - 7 ks

20,5 x 16 cm - 7 ks

1 vrstva = 0,74 m<sup>2</sup>

Najmenšie odberové množstvo výrobku

Bradstone Cobble je 1 vrstva.

Objednávka jednotlivých formátov nie je možná!

## Farba, vzhľad a povrchová úprava

Farby : slonovinová melírovaná, pieskovcová, popolovo sivá (podľa ponuky aktuálneho katalógu)

Povrch : štruktúrovaný nepravidelný povrch

Hrana : nepravidelná zo zaoblením

Dištančné prvky : áno (šírka 4 mm)

## Popis výrobku

Dlažby sú vyrábané ako jednovrstvové z prostého betónu odlievaním do špeciálnych foriem. Základ platní tvorí vibroliaty betón, doplnený prísadami na zušľachtenie zmesi. Povrch a hrany imitujú profil a štruktúru prirodzené zvetraného prírodného kameňa. Dlažby sú farebné v celom priereze, čím je zabezpečená farebná stálosť. Vibrováním je dosiahnuté zhutnenie a tým následne vynikajúce fyzikálne vlastnosti materiálu. Tieto výrobky sú mrazuvzdorné, odolné proti rozmrzavacím látкам, šmyku a pošmyknutiu. Zvláštnosťou Bradstone Cobble dlažby je jej jedinečná povrchová štruktúra a ušľachtilé farby. Jemne zakrivené a nepravidelné hrany dodávajú škáram pôvabný vzhľad. Pomocou štyroch zosúladených formátov môžete tvoriť mnoho variant pokládky.

## Možnosti použitia

Vhodná najmä do exteriéru na chodníky, parkové a záhradné komunikácie pre peších, terasy, okolie bazénov, nádvoria rodinných domov, spevnené a okrasné plochy rodinných domov, príjazdové cesty k rodinným domom. Vyrába sa v hrúbke 6 cm, je vhodná pre pochôdzne plochy a pojazdné plochy zaťažené osobnými autami a ľahkou nákladnou dopravou (do 3,5 t) pri zodpovedajúcej skladbe podkladových vrstiev a spôsobe pokladky.

## Charakteristika

Betónová dlažba s jemne štruktúrovaným nepravidelným povrhom a s nepravidelnými hranami so zaoblením.

- protišmykový povrch, vysoká pevnosť, zvýšená odolnosť a oderuvzdornosť
- mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam
- vysoká estetická hodnota, vysoká trválosť
- vplyvom poveternostných podmienok sa na výrobkoch vytvorí patina, ktorá povrch zušľachtuje a je žiadana
- jednoduchá manipulácia a pokladka vďaka jednoduchým tvarom a formátom
- kombinovateľnosť s inými výrobkami BRADSTONE a dlažbovými systémami STEIN+DESIGN

## Bezpečnosť

Dlažba je odolná proti šmyku podľa normy STN EN 1338 : 2004.

# BRADSTONE COBBLE



Vlastnosti výrobku	Parametre									
	Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1338 : 2004				Harmonizované technické špecifikácie STN EN 1339 : 2004					
	Dĺžka	Šírka	Hrubka		Dĺžka	Šírka	Hrubka			
<b>Tvar a rozmery</b>		Dovolené odchýlky		± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	-	-		
Dovolené odchýlky rozmerov		Trieda		Označenie		Trieda		Označenie		
Najväčšie rozdiely uhlopriečok		-		-		-		-		
<b>Fyzikálne a mechanické vlastnosti</b>		Trieda		Označenie		Trieda		Označenie		
Nasiakavosť		2		B		-		-		
Mrazuvzdornosť		3		D		-		-		
Odolnosť voči obrusovaniu		4		I		-		-		
<b>Pevnosť</b>		Pevnosť v ľahu pri ohybe				Trieda		Označenie		
Lomové zaťaženie		-				-		-		
Pevnosť v priečnom ľahu		≥ 3,6 MPa				-		-		
Lomová pevnosť		≥ 250 N/mm <sup>2</sup>				-		-		
Odolnosť voči šmyku / pošmyknutiu		Postačujúca				-		-		
Nebezpečné látky		Neobsahuje				-		-		
Reakcia na oheň		A1				-		-		
Správanie pri vonkajšom požiare		Považované za postačujúce				-		-		
Povrchová úprava		Štruktúrovaný povrch				-		-		
<b>Predpisy a normy</b>	Uvedený výrobok je v zhode s požiadavkami <b>Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011</b> , ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie stavebných výrobkov na trh. Dodržanie tohto nariadenia v SR upravujú právne predpisy ako <b>Zákon MDVRR SR č 133 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška MDVRR SR č. 162 Z.z.</b> , ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. Na výrobok sa uplatňujú normy : STN EN 1338 : 2004 – Betónové dlažbové tvarovky, požiadavky a skúšobné metódy.									
<b>Technické údaje</b>	výrobné rozmery v mm	výška/ hrúbka v mm	prevedenie hrany	šírka škáry v mm	počet ks na vrstve	množstvo cca m <sup>2</sup> /vrstva	hmotnosť cca kg/vrstva	množstvo cca m <sup>2</sup> /paleta	hmotnosť cca kg/paleta	
12 x 16	115 x 155	60	nepravidelné a zaoblené	min. 5 na spodnej strane 12-15 na hornej strane	7					
16 x 16	155 x 155	60	nepravidelné a zaoblené	min. 5 na spodnej strane 12-15 na hornej strane	7	0,739	79,80	7,39	798,0	
17,5 x 16	170 x 155	60	nepravidelné a zaoblené	min. 5 na spodnej strane 12-15 na hornej strane	7					
20,5 x 16	200 x 155	60	nepravidelné a zaoblené	min. 5 na spodnej strane 12-15 na hornej strane	7					
<b>Vzory kladenia</b>	všetky vzory kladenia nájdete na internetovej stránke <a href="http://www.semmelrock.sk">www.semmelrock.sk</a>									

Pokladka	Zaťaženie		
	pochôdzna	pojazdná do 3,5 t	pojazdná nad 3,5 t
rúčná x	-	x	-

Platí len v prípade správne vykonaného podložia dláždenej plochy a správne položenej dlažby podľa platných predpisov a noriem.

Vydanie : 25/1/2021

Všetky nami uvedené údaje sú len orientačné. Spotreba dlažby a plátna na m<sup>2</sup> položenej plochy zahŕňa spravidla aj škáru medzi výrobkami.

Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. nezodpovedá za chyby spôsobené tlačou.



## Čo by ste mali vedieť (všeobecné informácie)

### Betón a prírodný kameň

Naše výrobky pozostávajú z veľkej časti z vysokohodnotných, farebných ušľachtilých drtí, prírodných kameňov a prírodných pieskov. Atraktívne varianty stvárvania povrchov vyplývajú z mnohostranných metód opracovania, ako napr. brúsenie, pieskovanie a vymývanie. Týmto je daná vysoká pochôdzna bezpečnosť aj v mokrom stave.

### Betón a farba

Betón obsahuje spolu s prírodnými kamennými drvinami i cement, vodu a pri farebných výrobkoch i príslušné farebné pigmenty. Nakoľko pozostáva z prírodných materiálov - štrku, alebo jemnej kamennej drviny, piesku, cementu a vody, podlieha i jeho farba prirodzeným odchýlkam. Na druhej strane i pigmenty oxidu železa, ktoré používame, podliehajú jemným odchýlkam, pričom ich odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu je vynikajúca. Výrobou podmienené farebné odchýlky vyplývajú v podstatnej miere z rozdielnych technologickych postupov pre rôzne výrobkové skupiny, ako aj z rozdielnych okamihov výroby a spracovania. Bežnými poveternostnými vplyvmi a užívaním vydláždených plôch sa časom dostaví zmena a zrovnomerenie vzhľadu povrchu. Prirodzená "patina", ktorá sa dostaví, "zušľafčuje" výrobok. Tip: na dosiahnutie atraktívnej hry farieb a rovnomenného povrchu je potrebné dbať pri pokladke na striedavé odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky súčasne. Z vyšie uvedených dôvodov nemožno technicky predísť výskytu farebných rozdielov, no kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nebude ovplyvnená. Preto nebudú nami uznané ako reklamácia.

### Výkvetné výkvetky

#### Výkvetky sú celkom prirodzená záležitosť

Farebné betónové výrobky sú vyrábané z betónu, t.j. z čistého prírodného produktu. Skladá sa z piesku, kameniva a vody, pričom je jasné, že cement sa páli z vápenca a hliny. Ako pri všetkých prírodných surovinách i kvalita vápenca a hliny podlieha odchýlkom v závislosti od zloženia ložiska. V pôroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a rozpúšta čiastočne vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa vyparuje a zostáva ľahko rozpustný, biely vápenný zákal. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok, nie je ešte výstupom na povrch betónu skončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným podmienkam, sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvety miernu po nejakej dobe samé od seba. Pretože sa na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je viazaný s inými surovinami z betónu, neobjavuje sa znova efekt výkvetov po ich vymiznutí. Výmena betónových tvaroviek alebo iné opatrenia proti výkvetom, nie sú na mieste. Starostlivosť pri výrobe betónových výrobkov je najlepší recept. Dostatočné zavibrovanie betónu zabraňuje prílišnej tvorbe otvorených pôr, ktoré uvoľňujú vode cestu do vnútra a späť. Tvrdnutie vo vlhkom a teplom prostredí môže znížiť sklon betónu k výkvetom. Bialiace fólie podporujú tvorbu kondenzovanej vody, a preto by sa malo zabrániť dlhému skladovaniu v týchto podmienkach. Cez všetky výskumy je nutné konštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorým by sa celkom zabránilo vzniku výkvetov.

Výkvety sú spravidla v priebehu 1 až 2 rokov zmyté daždom. Výkvety sa musia chápať ako dôkaz toho, že výrobky pochádzajú z prírodných surovín. Kvalita výrobkov SEMMELROCK tým nie je ovplyvnená, a preto nepredstavujú žiadny dôvod na reklamáciu.

### Normy pre betónové výrobky

Pre betónové výrobky, ktoré sú určené na dláždenie pochôdznych a pojazdných plôch sú v platnosti tieto normy: STN EN1338 (betónové dlažobné tvarovky), STN EN1339 (betónové dlaždice) a STN EN 1340 (betónové obrubníky). Okrem technických požiadaviek, ktoré musí stavebný výrobok spliť, definujú uvedené technické normy i potrebné skúšobné postupy, tzv. počiatočné skúšky typu. Na základe výsledkov skúšobných postupov sa vystavuje Vyhľásenie zhody k jednotlivým druhom výrobkov.

### Farebne melírované plochy

Farebné a špeciálne farebne tieňované (melírované) betónové výrobky je nutné pred pokladkou vyberať z rôznych paliet a v každej palete z inej vrstvy, aby bol dosiahnutý harmonický obraz. Podľa výrobnej šarže a dodaného množstva môže dôjsť z dôvodu náhodných koncentrácií farieb k rozdielnym odtieňom. Z tohto dôvodu považujeme výrobky na výstavnej ploche a vo vzorkových stojanoch len ako informatívne. Minimálne farebné odchýlky od vystavených vzoriek a dodatočne dokúpených materiálov rovnakého druhu, tvaru a farby nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu.

### Rozmery

Všetky rozmery výrobkov v tomto katalógu sú rastrové (dĺžka/ šírka/ hrúbka). Výnimku tvoria platne Picola, Corona Brillant, Pastella a Carat, pri ktorých sú udávané výrobné rozmery. K týmto rozmerom je treba prirátať šírku škáry. Tieto rozmery sú pre architektov, projektantov a pokladáčov dôležité informácie, aby bolo možné s výrobkami plánovať, pretože sa jedná o rozmery v pokladke materiálu. Údaje v jednotlivých položkach o spotrebe dlažby v "ks/m<sup>2</sup>" obsahujú i potrebné škáry (3 – 5 mm podľa predpisov pri suchom spôsobe kladenia dlažby a platiní). Rastrové rozmery pri platinach s nepravidelnými hranami (výrobky rady Bradstone) obsahujú doporučenú šírku škáry od 6 do 15 mm v závislosti od typu platiní.

Celkový raster pokladky je potrebné zistiť vopred, rozložením dlažbových radov. Rastrové rozmery sa môžu zmeniť v prípade, že sa niekoľko formátov použije pre rôzne vzory. U požadovaných údajoch jednotlivých rozmerov podľa európskych nariem sa jedná o reálne rozmery stavebných prvkov.

### Sfarbenie

V zriedkavých prípadoch môže pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia prostredia dôjsť k ľahkým žltkastým alebo hnedaštým sfarbeniam povrchu. Nakoľko výskyt takéhoto sfarbenia nevieme ovplyvniť nepovažujú sa za dôvod k reklamácii.

### Odpraskávanie hrán

Dlažbové prvky, platne alebo obrubníky, ktoré sú položené príliš natesno alebo je pod nimi nedostatočne pevné lôžko môžu byť už počas vibrovania plochy vystavené vzájomnému kontaktu, ktorému neodolá ani najkvalitnejší betón. Dôsledkom sú odpraskané hrany. Tieto nepredstavujú chybu výrobku ale chybu pokladky alebo výstavby lôžka. Platia smernice príslušnej STN normy.

### Vlasové trhliny


V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť povrchové trhliny (vlasové trhliny). Na suchom výrobku nie sú voľným okom viditeľné. Spozorovať sa dajú iba pri mokrom povrchu, ktorý je takmer vyschnutý. Tieto trhliny neovplyvňujú úžitkové vlastnosti výrobku.

### Umelo „zostarnuté“ výrobky

Pri umelo zostarnutých produktoch (otíkané výrobky) môžu byť hrany a ich časti výrazne a nerovnomerne odbité. Pritom môžu byť viditeľne aj časti vnútorného betónu. Aj po pokladke a používaní dlažby sa ešte môžu odlamovať časti dlažby. Prach, ktorý sa môže pri dodávke výrobkov vyskytovať na ich povrchu zmizne po určitej dobe pôsobením poveternostných podmienok.

### Reklamácie

Pri prevzatií tovaru, ešte pred jeho zabudovaním ho treba pohľadom skontrolovať. Pokiaľ sa zistia kvalitatívne nedostatky, treba tieto ešte pred pokladkou reklamovať. Pri oprávnejnej reklamácii vymieňame len nami vyrobený tovar. Náklady na pokladku obvykle neuhrázame. Pri neoprávnejnej reklamácii platí náklady s ňou spojené zákazník.



Striedavé odoberanie výrobkov z viacerých paliet jednej dodávky súčasne.

### Upozornenie

Údaje v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie o výrobku, jeho používaní a zodpovedajú našim súčasným znalostiam a skúsenostiam. Odchýlky sa môžu vyskytnúť v závislosti na spôsobe práce, podkladu a použitých materiáloch pri pokladke. **V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu.**